

H09 Vitalegno Impregnante

IMPREGNATE ALL'ACQUA AD AZIONE FUNGICIDA

Descrizione

Vitalegno impregnante per legno, inodore, all'acqua, a base di polimeri acrilici e speciali additivi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Vitalegno esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza, mantiene inalterata la naturale bellezza del supporto senza farlo diventare lucido e senza creare pellicole;

Vitalegno contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono nel tempo protezione dalle muffe.

Vitalegno grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti, forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Vitalegno è una soluzione acquosa stabilizzata, a bassa viscosità, in grado di penetrare in profondità e bagnare i pori del legno.

Vitalegno è disponibile sia incolore che pigmentato, nelle tinte da cartella; tutte le versioni sono resistenti ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

Campi di impiego

Vitalegno è un impregnante per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno a parete e a pavimento.

Vitalegno si applica a pennello, rullo, spruzzo, in immersione, con impregnatrice o per flow coating su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia: infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc...

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

superfici da verniciare: levigare il supporto con carta abrasiva di grana 180 o 200 e spolverarlo prima dell'applicazione; le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto e poi procedere come sopra.

Applicazione del prodotto

applicare uno strato di prodotto, attendere 6 ore circa e ripetere l'operazione se necessario.

Consumo

Resa*: 10 m²/l strato unico.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso, prodotto a base d'acqua, teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente. Essiccazioni in tunnel: l'aria deve essere a temperatura controllata compresa tra 30°C e 50°C.

Consigliamo di fare un test preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE



Confezioni

Secchi: 1 l, 3 l, 5 l e 25 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto:	liquido
Odore:	inodore
Colore:	incolore trasparente o colorato (mazzetta VITALEGNO)
Peso specifico:	0,95 ±0,05 gr/cm ³ incolore e colorato 1,20 ±0,05 gr/cm ³ tinta bianca
pH:	9±0,05
Viscosità:	200±50 ca.Poise (Brookfield RDVDE)

Dati applicativi

Diluente:	acqua
Diluizione:	non diluibile, pronto all'uso
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

Tempi di essiccazione

al tatto:	3 h (+23°C e 60%U.R.)
completa:	12 h (+23°C e 60%U.R.)

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimano il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

