

H10 Vitalegno Vernice

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA LUCIDA, SATINATA E OPACA

Descrizione

Vitalegno Vernice è una vernice monocomponente acrilica, ad acqua, idonea per la verniciatura di manufatti in legno sia all'interno che all'esterno, impermeabile all'acqua, di facile applicazione, di buon potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti; l'aspetto finale è caratterizzato da una elevata uniformità e da una buona resistenza alle intemperie, requisito fondamentale per una durata nel tempo del manufatto trattato.

Vitalegno Vernice esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza, garantendone la massima protezione e resistenza del colore all'esterno anche in condizioni severe di forte esposizione.

Vitalegno Vernice contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono protezione dalle muffe nel tempo.

Vitalegno Vernice grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Vitalegno Vernice è una soluzione acquosa stabilizzata, a bassa viscosità, in grado di aderire fortemente al legno.

Vitalegno Vernice è disponibile trasparente: LUCIDA, SATINATA e OPACA; tutte le versioni sono resistenti ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

Campi di impiego

Vitalegno Vernice è una vernice protettiva per tutti i tipi di essenze, ad uso interno ed esterno.

Vitalegno Vernice si applica a pennello, rullo, spruzzo, in immersione, con impregnatrice o per flow coating su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia: infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc...

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Superfici da verniciare: dopo aver levigato il supporto con carta abrasiva di grana 180/200 e spolverato accuratamente, applicare una o due mani di **Vitalegno Impregnante** nella tinta desiderata; a completa essiccazione, applicare una prima mano di **Vitalegno Vernice** diluito max del 5% con acqua e dopo completa essiccazione, una seconda mano tal quale. Per una migliore finitura si consiglia tra una mano e l'altra di carteggiare il supporto con carta abrasiva fine. Le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto ed eventualmente ripristinate con una mano di **Vitalegno Impregnante** nella tinta d'origine. Procedere alla verniciatura come descritto sopra.

Applicazione del prodotto

Vitalegno Vernice è pronto all'uso e può essere applicato a pennello rimescolando accuratamente il prodotto ed applicando una prima mano diluita al 5% con acqua; dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente la superficie in modo da ottenere una migliore finitura. Procedere all'applicazione della seconda mano. Su manufatti in legno esposti in maniera notevole agli agenti atmosferici è consigliabile applicare almeno tre strati di **Vitalegno Vernice**.

Consumo

Resa*: 8-10 m²/l due strati

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso; prodotto a base d'acqua; teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Non applicare il prodotto a sole battente. Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente; spazzolare la superficie dopo 12 h ca. Essiccazioni in tunnel: l'aria deve essere a temperatura controllata compresa tra 30°C e 50°C; spazzolare la superficie dopo 5 h ca. Consigliamo di fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.



Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 1 l e 3 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVQI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634



H10 Vitalegno Vernice

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA LUCIDA, SATINATA E OPACA

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto:	liquido
Odore:	inodore
Colore:	trasparente
Peso specifico:	1,04 ±0,05 gr/cm ³ lucida
pH:	±0,05
Viscosità:	200±50 ca.Poise (Brookfield RVDVE)

Dati applicativi

Diluyente:	acqua
Diluizione:	max 5% con acqua
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempi di essiccazione al tatto:	6 h (+23°C e 60%U.R.)
completa:	12 h (+23°C e 60%U.R.)



DILUIBILE CON
ACQUA



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
SPRUZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

