

H13 Novofer Smalto

H13.NOV.LUC.XX
H13.NOV.SAT.XX

SMALTO UNIVERSALE ALL'ACQUA LUCIDO O SATINATO

Descrizione

Novofer è uno smalto acrilico a base d'acqua, per la protezione e decorazione di superfici in ferro, legno e muratura. **Novofer** una volta secco, crea un film protettivo lucido o satinato che non ingiallisce e resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Novofer grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Novofer è disponibile in 3 basi tintometriche: bianca, media e neutra o pigmentato nelle tinte da cartella.

Campi di impiego

Novofer si applica facilmente con pennello, rullo o spruzzo sia all'esterno che all'interno.

Novofer essendo a base d'acqua non rilascia né odori e né solventi per questo è consigliabile per applicazioni in ambienti poco areati.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

superfici in ferro: eliminare ruggine, vecchie vernici e polvere, sgrassare ed applicare **Novofer** primer antiruggine.
superfici in legno: carteggiare, spolverare ed applicare uno strato di **Vitalegno** impregnante. superfici murali: eliminare tutto ciò che impedisce l'adesione del prodotto ed applicare uno strato di Fissativo AC.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto senza inglobare aria, applicare uno strato, attendere almeno 10 ore (23 °C e 60% U.R.) e ricoprire tutto con un secondo strato di prodotto.

Consumo

Resa*: 5-8 m²/l due strati

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate da umidità e pioggia per almeno 48 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 0,75 l, e 3 l.



Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Aspetto film secco:	lucido satinato
Odore:	inodore
Colore:	prodotto colorabile (mazzetta colore Novofer Smalto)
Peso specifico:	1,20 ± 0,05 gr/cm ³ (colore bianco)
Adesione ISO4624:	3,5 MPa ± 0,5
pH:	9 ± 0,05
Tempi di essiccazione a +23°C e 60%U.R.:	
al tatto:	1 h
tra uno strato e l'altro:	10 h
completa:	24 h



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa:

via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

