


P24 Bandella impermeabile in poliestere

Bandella con supporto in rete di poliestere e zona centrale in PVC, dotata di ottima estensione trasversale e alta tenacità longitudinale. Utilizzata per l'impermeabilizzazione perimetrale nei giunti a pavimento e parete, non a contatto con prodotti cementizi.

Composizione del materiale: **Supporto:** rete in poliestere
Rivestimento: PVC, libero da DOP plasticizers.
Prego considerare possibili interazioni dovute a migrazioni del materiale plastico.

Colore: grigio
Larghezza totale: 120/70 mm
Spessore totale (approx): 0,50 mm
Peso del materiale (approx.): 31,4 g/m
Resistenza alla temperatura: min./max - 5°C / + 60°C
Lunghezza del rotolo: 50m



Proprietà Fisiche:	DIN	Valore
Pressione allo scoppio	Prove interne	3,5 bar
Carico di rottura longitudinale	DIN 527-3	82 N / 15 mm
Carico di rottura laterale	DIN 527-3	48 N / 15 mm
Estensione longitudinale alla rottura	DIN 527-3	31 %
Estensione laterale alla rottura	DIN 527-3	154%
Forza assorbita al 25% dell'elasticità laterale	DIN 527-3	0,50 N/mm
Forza assorbita al 50% dell'elasticità laterale	DIN 527-3	0,85 N/mm
Resistenza alla pressione dell'acqua (1,5 bar)	DIN EN 1928	> 1,5 bar
Resistenza ai raggi UV	DIN EN ISO 4892-2	500 h

Proprietà Chimiche :		+ = resistente
Resistenza dopo 7 giorni di immersione nei seguenti agenti chimici a temperatura ambiente		0 = indebolito
		- = non resistente
Acido Idrocloridrico al 3%	Prove interne	+
Acido Solforico al 35%	Prove interne	+
Acido Citrico 100 g/l	Prove interne	+
Acido Lattico al 5%	Prove interne	0
Iodossido di Potassio al 3% / 20%	Prove interne	+ / 0
Ipcolorito di Sodio 0,3 g/l	Prove interne	+
Acqua salata (20 g/l Acqua salata marina)	Prove interne	+

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

